



White / Grey

■ ФИБРИ

■ ПОЛИМЕРИ

■ ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - E 30-40мин

■ НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - T

EASY
FOR

WORK

Class
C1TE
to

EN 12 004

CE
15

EN 12 004

ISO

9001:2008

■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

За лепене на порьозни керамични плочки върху бетон, циментови замазки и други минерални основи в сухи и влажни помещения на закрито. Подходящо е за лепене на плочки с максимален размер до 30x30 см, върху вертикални и натоварени хоризонтални повърхности.

■ СВОЙСТВА:

Добри якостни показатели, достатъчно отворено време, намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и мразоустойчиво.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките. Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това лепило се изтегля със съответния гребен върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи размери и при лепене на „плочка върху плочка“ се нанася лепило, както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и плочката.

■ ПРЕПОРЪКА:

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.

■ РАЗХОДНА НОРМА:

От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.

High quality construction materials